



МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И ПАРКЕТА

Характеристика: масло для деревянного пола и паркета Maz-slo на основе смеси масел, натуральных смол и восков предназначено для внутренних работ. Рекомендуются в качестве самостоятельного покрытия лестниц, деревянных полов, паркета из разных пород древесины. Глубоко проникая в структуру древесины, защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Создает прочную, износостойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Покрытие защищает от УФ-лучей и препятствует выцветанию. Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется. Рекомендуются 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет согласно карте цветов. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

Состав: масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель MZ-300, УФ-фильтр, сиккативы.

Подготовка поверхности: отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой P120-P150 и очистите от пыли. При необходимости обработайте смолистые и жирные пятна разбавителем MZ-300.

Способ применения: тщательно размешайте и нанесите масло вдоль волокон кистью с жесткой щетиной, валиком или краскопультом, равномерно распределив по поверхности. Спустя 1 час уберите излишки масла чистой сухой безворсовой ветошью. Наносить 2-й слой только на высохшую поверхность после 1-ого слоя не ранее, чем через 12 часов! Через 1 час насухо протрите поверхность, отполируйте с помощью чистой ветоши. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

Время высыхания: готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

Расход: первый слой \approx 65 мл/м.кв. (15м .кв./л)
след. слой \approx 40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить растворителем MZ-300 (Арт. № 1302).

Хранение: продукт хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при t не ниже 5°C и не выше 25°C. При относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые для протирания и полировки материалы замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.