



## **МАСЛО ТВЁРДОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ С ВОСКОМ**

**Характеристика:** универсальное твёрдое масло с воском «MAZ-SLO» на основе натуральных компонентов подходит для любых пород дерева. Используется для впитывающих поверхностей при внутренней обработке (полы, лестницы, мебель, баня), а также для внешних работ (стены, террасы и т.д.) Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придает износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства. Покрытие защищает от УФ-лучей, от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

**Состав:** масло льняное, оксидированное льняное масло, сафлоровое масло, карнаубский воск, микровоск, разбавитель MZ-300, УФ-фильтры, биоциды, тунговое масло, сиккативы.

**Подготовка поверхности:** перед нанесением состава необходимо полностью отчистить поверхность от слоев старой краски, пыли и жирных загрязнений. При необходимости обработать смолистые участки древесины растворителем MZ-300. Грунтовать поверхность не требуется. Предварительная шлифовка мебельных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 200-240, полов - шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

**Способ применения:** универсальное твёрдое масло с воском для дерева является полностью готовым продуктом. Тщательно перемешать. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1 час при необходимости убрать излишки масла с дерева, протерев насухо безворсовой тканью. При необходимости произвести межслойную шлифовку. После высыхания первого слоя аналогично нанести второй слой, но не ранее, чем через 12 часов! При необходимости после нанесения второго слоя через час-полчаса убрать излишки, располировав безворсовой тканью.

**Время высыхания:** при нормальных условиях ( $t$  не ниже  $20^{\circ}\text{C}$ , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часов. Полное высыхание происходит через 48 часов. Низкие температуры, отсутствие света и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** Первый слой  $\approx 75$  мл/м.кв. (13 м.кв./л)  
Второй слой  $\approx 40$  мл/м.кв. (25 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ очистить разбавителем MZ-300.

**Хранение:** продукт хранить в сухом защищённом от прямых солнечных лучей месте, при  $t^{\circ}$  не ниже  $5^{\circ}\text{C}$  и не выше  $25^{\circ}\text{C}$ , при относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности может образовываться пленка - перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** используемые для протирания и полировки материалы необходимо замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

**Важно:** всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.